



FICHA TÉCNICA
MASILLA PLASTICA AUTOMOTRIZ “CHAMPION”



MASILLA PLASTICA AUTOMOTRIZ “CHAMPION”

<u>ESPECIFICACIONES</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>RANGOS</u>
Aspecto		Pastoso
Color		Gris claro
Agentes activos	%	47 – 50
Densidad a 25°C	Kg. / Lt.	1.25+/-0.05
Viscosidad a 25°C	Cps.	700 – 760
Tiempo de endurecido a 2% BPO	min.	3 – 5 min
Tiempo de lijado	min.	15 – 20 min
Vida útil de la mezcla (pot life)	min.	3 min
Estabilidad en el envase (shelf life)	meses	8
Rendimiento teórico	m ² /mm espesor por kilo	1



<u>PRESENTACIONES</u>	
Tanque 50 gal	Por unidad
Baldes de 5 gal	Por unidad
Galón	Cajas 4
Litro	Cajas de 6

CHAMPION es una masilla liviana fabricada con las mejores materias primas importadas, su mezcla balanceada otorga al producto buena adherencia al metal, rápido curado y excelente lijabilidad y resistencia al impacto.

La masilla **CHAMPION** puede ser usada sobre metal, fibra de vidrio o madera para rellenar imperfecciones o abolladuras en la superficie que se quiere reparar.

Se recomienda mantener siempre tapado el producto después de usarlo para evitar la evaporación de uno de los agentes activos.

Cada presentación viene con su endurecedor correspondiente a su contenido.
En las etiquetas de las diversas presentaciones encontrará las recomendaciones, instrucciones de uso y precauciones.

Versión	Fecha Revisión	Elaborado Por:	Aprobado Por:	Página:
2023	19-7-23	 Producción	 Presidente	1/1